

Kwas lutowniczy

Preparat przeznaczony do lutowania trudnolutujących się powierzchni niklowanych

Zastosowanie:

- powierzchnie niklowane

Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość w 20°C	g/cm ³	1,2
PH	-	<1
Zapach	-	Brak nieprzyjemnego zapachu
Lepkość	cP	10

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
35 ml	plastikowa butelka	6 / 36	ART.AGT-117
100 ml	plastikowa butelka	4 / 20	ART.AGT-246

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych, wentylowanych, nienastonecznionych pomieszczeniach w temp. 5-25°C. Nie przelewać do opakowań wykonanych z metalu. Nie przechowywać otwartych opakowań razem z wyrobami alkalicznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.